



主要製品一覧

List of main products

関西ペイントマリン株式会社

主要製品一覧

- INDEX -

1. 防汚塗料	4
・ 外航船用	4
・ 内航船用	5
・ 外航・内航船用	6
2. 上塗塗料	6
3. 防食塗料	7
4. 漁船・小型船・プレジャーボート用塗料	9
5. 各種機能性塗料	9
・ 耐熱塗料	9
・ 非鉄金属（亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス、黄銅）面用塗料	9
・ プロペラ用防汚システム	10

6. 高機能塗料	10
・ 遮熱塗料	10
7. 漁網防汚剤	11
・ 定置網用	11
・ 魚類養殖用	11

【本主要製品一覧のデータについて】

- 塗装間隔でMAXの部分が(-)と表示されている場合、上塗塗料によって塗装間隔が異なります。
詳細につきましては営業担当までお問合せください。
- 当社の船底防汚塗料は、国際海事機関(IMO)条約で定めた防汚塗料システム(AFS/CONF/26)適合品です。
- 本主要製品一覧に記載の製品数値、内容は予告無く変更する場合がございます。

【製品使用上の注意】

- SDS及び容器に記載の注意事項をよくお読みになってご使用ください。
- 多液型の製品は、性能を十分発揮させるため正しい混合比でお取り扱いください。
- 取り扱い作業時は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など安全な環境下で行ってください。
- 万が一、製品を弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることがございます。

主要製品一覧 (製品名順)

ア	
アクリック AC	7
アクリック AC ホワイト	7
アクリックFRP	9
アペックスAC	7

エ	
エボマリン AC マーク2	7
エボマリン AC(M)	7
エボマリン AC(M) HS	7
エボマリン AC(M) HS QD	7
エボマリン AC(M) QD	7
エボマリン EX21 ブラス	8
エボマリン EX21 ブラス QD	8
エボマリン EX500	7
エボマリン EX500 QD	7
エボマリン EX600	7
エボマリン EX600 QD	7
エボマリン FW100 上塗	8
エボマリン FW100 上塗 QD	8
エボマリン FW100 下塗	8
エボマリン FW100 下塗 QD	8
エボマリン FW - NS	8
エボマリン GX	9
エボマリン PC100 上塗	8
エボマリン PC100 下塗	8
エボマリン WB	6
エボマリンBTD	6
エボマリンBTD HB	6
エボマリンプライマー PC	8

シ	
シーチェスト用 A/F	6
シーラパン2号	6
シンクリッヂプライマーM-3(改)	
新スリーエル FRP	9
新スリーエル No.100	5
新スリーエル No.100 ルール	5
SEA MX-2000BT	9
新スリーエル PB2	5

ス	
スーパークルーズ 01	9

タ	
タカタ クォンタム FB	6
タカタ クォンタム FB(M)	4
タカタ クォンタム FOCUS I	6
タカタ クォンタム LLL	4
タカタ クォンタム LLL FB	4
タカタ クォンタム ND	6
タカタ クォンタム R5000	5
タカタ クォンタム R8000	5
タカタ クォンタム X-mile 001	4
タカタ クォンタム X-mile 002	4
タカタ クォンタム X-mile 003	4
タカタ クォンタム X-mile 005	5
タカタ クォンタム X-mile 006	5
タカタ クォンタム X-mile 007	5
タカタ クォンタム X-mile FB	4
タカタ クォンタム X-mile ND	6

タ	
タカタ クォンタム ウルトラ	4
タカタ クォンタム クラシック	4
タカタ クォンタム ブラス	4
タカタ クォンタム 漁船用	9
タカタ クォンタム 内航船用	5
タカタ クォンタム 内航船用 V	5
宝船TYPE2	9

テ	
テルモ300M シルバー	9
テルモ600M シルバー	9

ノ	
ノンスキッドテック 滑止材標準砂	8

ハ	
バイオニア ブラス	6

ヒ	
ヒートリフレックス(U)	10
ヒートリフレックス(U) 中塗	10
ヒートリフレックス(U) 下塗	10
ヒートリフレックス(UM)	10
ヒートリフレックス(UM) 下塗	10
ヒートリフレックス(UM) 中塗	10
ビニテクトプライマー	7

フ	
プラチナイト R	9
プラドールZ	9
フレーケガード No.3000S	8
フレーケガード No.3000S	8
フレーケガードプライマー	8

ヘ	
ペルボトムプロペラ用 タイプ2	10

レ	
レタン LS BTD	6
レタン6000	6

F	
FRP用 下塗	9

S	
SDジンク100 QD	7
SDジンク1000HA(S)	7
SDマリンBTD	6
SDマリンビルドプライマー	7

X	
X-mile EV	6
X-mile EV FB	6
X-mile PREMIUM 101	4
X-mile PREMIUM 102	4
X-mile PREMIUM 103	4

1. 防汚塗料

【外航船用】

製品名	混合比 (重量比)	容量	色	V/Sol	理論塗布量		理論塗布量		膜厚		乾燥時間		塗装間隔		適用シンナー	用途	適用部位
					(Kg/m ²)	MIN	MAX	DRY	WET	指触	硬化	MIN	MAX				
タカタ クォンタム プラス	-	20kg	ライトブラウン、 ダークブラウン	47	0.572	0.286 ~ 0.572	150	322	30分	6時間	12時間	-	No.16	外航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム クラシック	-	20kg	ライトブラウン、 ダークブラウン	47	0.572	0.286 ~ 0.572	150	322	30分	6時間	12時間	-	No.16	外航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム ワルトラ	-	20kg	ライトブラウン、 ダークブラウン	47	0.572	0.286 ~ 0.572	150	322	30分	6時間	12時間	-	No.16	外航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム FB(M)	-	20kg	ライトブラウン、 ダークブラウン	55	0.416	0.25 ~ 0.499	125	227	1時間	10時間	10時間	-	No.16	外航・内航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム X-mile 001	-	20kg	ブリック(仕上げ色)、 マルーン	54	0.433	0.271 ~ 0.433	120	224	30分	4時間	9時間	-	No.16	外航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム X-mile 002	-	20kg	ブリック(仕上げ色)、 マルーン	54	0.433	0.271 ~ 0.433	120	224	30分	4時間	9時間	-	No.16	外航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム X-mile 003	-	20kg	ブリック(仕上げ色)、 マルーン	54	0.433	0.271 ~ 0.433	120	224	30分	4時間	9時間	-	No.16	外航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム X-mile FB	-	20kg	ブリック(仕上げ色)、 マルーン	54	0.541	0.271 ~ 0.541	150	280	30分	6時間	12時間	-	No.16	外航船用防汚塗料	外板船底		
X-mile PREMIUM 101	-	20kg	ブリック(仕上げ色)、 マルーン	61	0.414	0.259 ~ 0.518	120	202	30分	4時間	9時間	-	No.16	外航船用防汚塗料	外板船底		
X-mile PREMIUM 102	-	20kg	ブリック(仕上げ色)、 マルーン	61	0.523	0.262 ~ 0.523	150	247	30分	6時間	12時間	-	No.16	外航船用防汚塗料	外板船底		
X-mile PREMIUM 103	-	20kg	ブリック(仕上げ色)、 マルーン	61	0.523	0.262 ~ 0.523	150	247	30分	6時間	12時間	-	No.16	外航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム LLL	-	20kg	ライトブラウン、 ダークブラウン	50	0.45	0.27 ~ 0.54	125	250	1時間	10時間	16時間	-	No.16	外航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム LLL FB	-	20kg	ライトブラウン、 ダークブラウン	50	0.45	0.27 ~ 0.54	125	250	1時間	10時間	16時間	-	No.16	外航船用防汚塗料	外板船底		

【内航船用】

製品名	混合比 (重量比)	容量	色	V/Sol	理論塗布量		理論塗布量		膜厚		乾燥時間		塗装間隔		適用シンナー	用途	適用部位
					(Kg/m ²)	MIN	MAX	DRY	WET	指触	硬化	MIN	MAX				
タカタ クォンタム20 内航船用	-	-	-	-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タカタ クォンタム16 内航船用	-	-	-	-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タカタ クォンタム 内航船用	-	20kg	レッド、ブラウン、ダークブラウン、 ブラウンS、ダークブラウ	41	0.304	0.304 ~ 0.608	75	183	10分	30分	4時間	-	No.16	内航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム 内航船用 SEA KING II	-	-	-	-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タカタ クォンタム 内航船用 V	-	20kg	レッド、ブラウン、ダークブラウン、 ブラウンS、ダークブラウンS	44	0.389	0.292 ~ 0.584	100	225	20分	2時間	6時間	-	No.16	航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム X-mile 005	-	20kg	ブリック、マルーン、ブリックS、マルーンS	53	0.307	0.307 ~ 0.433	85	159	10分	30分	4時間	-	No.16	内航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム X-mile 006	-	20kg	ブリック、マルーン、ブリックS、マルーンS	53	0.307	0.307 ~ 0.433	85	159	10分	30分	4時間	-	No.16	内航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム X-mile 007	-	20kg	ブリック、マルーン、ブリックS、マルーンS	53	0.307	0.307 ~ 0.433	85	159	10分	30分	4時間	-	No.16	内航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム R8000	-	20kg	ブラウン、ダークブラウン	54	0.541	0.271 ~ 0.541	150	280	30分	6時間	12時間	-	No.16	内航船用防汚塗料 (低稼働船対応)	外板船底		
タカタ クォンタム R5000	-	20kg	ブラウン、ダークブラウン	41	0.304	0.304 ~ 0.608	75	183	10分	30分	4時間	-	No.16	内航船用防汚塗料 (高速船対応)	外板船底		
X-mile PREMIUM 105	-	-	-	-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-mile PREMIUM 106	-	-	-	-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-mile PREMIUM 107	-	-	-	-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-mile PREMIUM 108	-	-	-	-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新スリーエル No.100	-	20kg	レッド、ブラウン、 ダークブラウン	50	0.27	0.27 ~ 0.54	75	149	30分	3時間	4時間	-	No.16	内航用防汚塗料	外板船底		
新スリーエル No.100 レイール	-	20kg	ブラウン	51	0.266	0.266 ~ 0.532	75	148	30分	3時間	4時間	-	No.16	内航船用防汚塗料	外板船底		
新スリーエル No.100 高速船用	-	-	-	-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新スリーエル No.300	-	-	-	-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新スリーエル PB2	-	20kg	ライトブラウン	52	0.244	-	75	145	1時間	4時間	4時間	-	No.16	外航船・内航船・漁船用防汚塗料	外板船底		

【外航・内航船用】

製品名	混合比 (重量比)	容量	色	V/Sol	理論塗布量		理論塗布量		膜厚		乾燥時間		塗装間隔		適用シナー	用途	適用部位
					(Kg/m ²)	MIN	MAX	DRY	WET	指触	硬化	MIN	MAX				
タカタ クォンタム FB	-	20kg	ライトブラウン、ダーク ブラウン	47	0.572	0.286 ~ 0.572	150	322	30分	6時間	12時間	-	No.16	外航・内航船用防汚塗料	外板船底		
X-mile EV	-	20kg	ブリック、マルーン	55	0.41	0.256 ~ 0.513	120	219	1時間	10時間	16時間	-	No.16	外航・内航船用防汚塗料	外板船底		
X-mile EV FB	-	20kg	ブリック、マルーン	54	0.541	0.271 ~ 0.541	150	280	30分	6時間	12時間	-	No.16	外航・内航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム FOCUS I	-	20kg	ライトブラウン、 ダークブラウン	50	0.42	0.252 ~ 0.504	125	249	1時間	10時間	16時間	-	No.16	外航・内航船用防汚塗料	外板船底		
シーラパン2号	-	20kg	赤さび	47	0.139	-	40	86	30分	3時間	3時間	-	No.7	外航・内航船用防汚塗料	外板船底		
シーラパン2号 HP	-	-	-	-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タカタ クォンタム ND	-	20kg	ライトブラウン	47	0.153	-	40	86	10分	30分	4時間	-	No.16	外航・内航船用防汚塗料	外板船底		
タカタ クォンタム X-mile ND	-	20kg	ブリック	54	0.271	-	75	140	10分	30分	4時間	-	No.16	外航・内航船用防汚塗料	外板船底		
シーチェスト用 A/F	-	20kg	ブラウン	41	0.304	-	75	183	10分	30分	4時間	-	No.16	外航・内航船用防汚塗料	シーチェスト		

2. 上塗塗料

製品名	混合比 (重量比)	容量	色	V/Sol	理論塗布量		理論塗布量		膜厚		乾燥時間		塗装間隔		適用シナー	用途	適用部位
					(Kg/m ²)	MIN	MAX	DRY	WET	指触	硬化	MIN	MAX				
SDマリンBTD	-	20kg (一部18kg)	白、黒、赤さび、 グリーン、各色	51	0.085	-	35	69	2時間	8時間	15時間	-	No.2	上塗塗料	上構、居住区		
バイオニア トップコート	-	-	-	-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バイオニア プラス	-	18kg	白、黒、赤さび、 各色	39	0.122	-	40	103	30分	3時間	4時間	-	No.7	上塗塗料	水線、外舷、デッキ、 上構、居住区外面		
エボマリンBTD	ベース：硬化剤 5:1	18kgセット	白、黒、赤さび、 各色	50	0.106	-	40	80	2時間	10時間	10時間	-	No.17	上塗塗料	水線、外舷、デッキ、 上構、居住区、 ホールド（ドライカーゴ）		
エボマリンBTD HB	ベース：硬化剤 5:1	18kgセット	白、黒、赤さび、 各色	53	0.247	0.099 ~ 0.247	100	190	2時間	10時間	10時間	-	No.17	上塗塗料	水線、外舷、デッキ、 上構、居住区		
エボマリン WB	-	18kg	白	46	0.298	-	85	215	1時間	6時間	6時間	-	上水	居住区 下塗上塗兼用塗料	居住区		
レタン6000						-	30	72	1時間	10時間	16時間	-	No.10	上塗塗料	水線、外舷、デッキ、上構		
レタン LS BTD	-	15kg	白	39	0.124	-	40	103	1時間	2時間	2時間	7日	No.2	上塗塗料	水線、外舷、デッキ、上構		

3. 防食塗料

製品名	混合比 (重量比)	容量	色	V/Sol	理論塗布量		理論塗布量		膜厚		乾燥時間		塗装間隔		適用シンナー	用途	適用部位
					(Kg/m ²)	MIN	MAX	DRY	WET	指触	硬化	MIN	MAX				
ジンクリッヂプライマーM-3(改)	-	20kg	グレー	40	0.122	-	20	50	30分	3時間	4時間	-	ジンクリッヂプライマー M-3(改)シンナー	一次防錆プライマー	船舶、プラント、各種構造物		
SDシンク100 QD	ベース:硬化剤 17.2:2.8	20kgセット	グレー	38	0.11	0.044 ~ 0.22	25	-	2分	-	3時間	-	No.32	その他 関西ペイントマリン 承認済みシンナー	ホールディングプライマー	ショッブプライマー塗装鋼板の タッチアップ補修	
SDシンク1000HA(S)	ベース:液 57.8:42.2	18kgセット	グレー、グリーン、 ブラウン、ブルー、 オリーブ、黄土 白、赤さび	37	0.054	0.036 ~ 0.108	15	-	2分	-	24時間	-	SDシンク1000HAシンナー その他 関西ペイントマリン 承認済みシンナー	一次防錆プライマー	プラスト鋼板		
SDマリンビルトプライマー	-	20kg	(本データは白の数値を 掲載しております。)	52	0.218	-	80	153	1時間	6時間	12時間	-	No.2	下塗料	上構、居住区		
アベックスAC	-	18kg	シルバー	43	0.202	-	70	163	20分	4時間	5時間	-	No.7	防食塗料	外板		
アクリック AC	-	20kg	ブラウン、グレー	45	0.2	-	70	156	30分	6時間	16時間	-	No.7	下塗料	居住区内部		
アクリック AC ホワイト	-	20kg	白	48	0.186	-	70	146	30分	6時間	16時間	-	No.7	下塗料	居住区内部		
ビニテクトプライマー	-	18kg	シルバー	36	0.222	0.159 ~ 0.238	70	197	20分	3時間	4時間	-	No.12	防汚塗料用下塗料	外板船底		
エボマリン AC マーク2	ベース:硬化剤 7:1	20kgセット	オーカー	61	0.21	-	100	165	2時間	8時間	8時間	5日 (~A/F)	No.17	防食塗料	外板		
エボマリン EX500	ベース:硬化剤 90:10	20kgセット	白、赤さび、 グレー	64	0.267	0.214 ~ 0.427	125	195	2時間	10時間	16時間	-	No.17	防食塗料	外舷、デッキ、上構、 ホールド (ドライカーゴ)、 居住区		
エボマリン EX500 QD	ベース:硬化剤 90:10	20kgセット	白、赤さび、 グレー	64	0.267	0.214 ~ 0.427	125	195	2時間	10時間	16時間	-	No.17	防食塗料	外舷、デッキ、上構、 ホールド (ドライカーゴ)、 居住区		
エボマリン EX600	ベース:硬化剤 7:1	20kgセット	グレー、赤さび	59	0.559	0.224 ~ 0.559	250	421	2時間	12時間	16時間	7日	No.17	防食塗料	油タンク、ホールド、 バラストタンク		
エボマリン EX600 QD	ベース:硬化剤 7:1	20kgセット	グレー、赤さび	59	0.559	0.224 ~ 0.559	250	421	1時間	10時間	14時間	7日	No.17	防食塗料	油タンク、ホールド、 バラストタンク		
エボマリン AC(M)	ベース:硬化剤 7:1	20kgセット	グレー、ブラウン	64	0.255	0.204 ~ 0.51	125	194	2時間	10時間	16時間	-	No.17	防食塗料	外板、デッキ、上構、 居住区、ホールド、 タンク		
エボマリン AC(M) HS	ベース:硬化剤 90:10	20kgセット	グレー、ブラウン	74	0.238	0.19 ~ 0.381	125	170	2時間	10時間	16時間	-	No.17	防食塗料	外板、デッキ、上構、ホールド		
エボマリン AC(M) HS QD	ベース:硬化剤 90:10	20kgセット	グレー、ブラウン	74	0.238	0.19 ~ 0.381	125	170	1時間	6時間	8時間	-	No.17	防食塗料	外板、デッキ、 上構、ホールド		
エボマリン AC(M) QD	ベース:硬化剤 7:1	20kgセット	グレー、ブラウン	64	0.255	0.204 ~ 0.51	125	194	1時間	6時間	8時間	-	No.17	防食塗料	外板、デッキ、上構、 居住区、ホールド、 タンク		
ニューフォルテ	ベース:硬化剤 88.5:11.5	20kgセット	グレー、赤さび	88	0.418	0.167 ~ 0.418	250	283	8時間	16時間	16時間	7日	No.17	防食塗料	外板、デッキ、 上構、ホールド、タンク		
ニューフォルテ QD	ベース:硬化剤 88.5:11.5	20kgセット	グレー、赤さび	90	0.411	0.164 ~ 0.411	250	278	3時間	9時間	9時間	7日	No.17	防食塗料	外板、デッキ、上構、 ホールド、タンク		
ニューフォルテDX	ベース:硬化剤 88.5:11.5	20kgセット	グレー、赤さび	86	0.428	0.171 ~ 0.428	250	290	8時間	16時間	16時間	7日	No.17	防食塗料	ホールド、バラストタンク		

製品名	混合比 (重量比)	容量	色	V/Sol	理論塗布量		理論塗布量		膜厚		乾燥時間		塗装間隔		適用シンナー	用途	適用部位
					(Kg/m ²)	MIN	MAX	DRY	WET	指触	硬化	MIN	MAX				
ニューフォルテDX QD	ベース:硬化剤 88.5:11.5	20kgセット	グレー、赤さび	86	0.428	0.171 ~ 0.428	250	290	3時間	9時間	9時間	7日	No.17	防食塗料	ホールド、バラストタンク		
ニューフォルテバリヤー	ベース:硬化剤 2:1	3kgセット	オリーブグリーン	100	3.1	-	2000	2000	5時間	16時間	16時間	7日	No.17 (洗浄のみ)	防食塗料	デッキ、タンク		
ヨタマスティック 87	-	-	-	-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヨタマスティック 87 WG	-	-	-	-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヨタマスティック 87 アルミニウム	-	-	-	-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヨタマスティック 87 アルミニウム WG	-	-	-	-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エボマリン EX21 ブラス	ベース:硬化剤 88:12	20kgセット	ベージュ、グレー	70	0.302	0.302 ~ 0.472	160	228	2時間	12時間	16時間	7日	No.17	防食塗料	ホールド、バラストタンク		
エボマリン EX21 ブラス QD	ベース:硬化剤 88:12	20kgセット	ベージュ、グレー	70	0.298	0.298 ~ 0.466	160	228	2時間	8時間	12時間	7日	No.17	防食塗料	ホールド、バラストタンク		
エボマリン FW100 上塗	ベース:硬化剤 7:1	20kgセット	グレー	59	0.28	-	125	211	2時間	10時間	16時間	7日	No.30	清水タンク用防食塗料	飲料水タンク、清水タンク、蒸留水タンク		
エボマリン FW100 上塗 QD	ベース:硬化剤 7:1	20kgセット	グレー	59	0.28	-	125	211	1時間	6時間	8時間	7日	No.30	清水タンク用防食塗料	飲料水タンク、清水タンク、蒸留水タンク		
エボマリン FW100 下塗	ベース:硬化剤 7:1	20kgセット	赤さび	60	0.272	-	125	208	2時間	10時間	16時間	7日	No.30	清水タンク用防食塗料	飲料水タンク、清水タンク、蒸留水タンク		
エボマリン FW100 下塗 QD	ベース:硬化剤 7:1	20kgセット	赤さび	60	0.272	-	125	208	1時間	6時間	8時間	7日	No.30	清水タンク用防食塗料	飲料水タンク、清水タンク、蒸留水タンク		
エボマリン FW-NS	ベース:硬化剤 17.2:2.8	20kgセット	ベージュ	100	0.474	-	300	300	16時間	36時間	36時間	7日	No.17 (洗浄のみ)	清水タンク用防食塗料	飲料水タンク、清水タンク、蒸留水タンク		
エボマリン PC100 上塗	ベース:硬化剤 80:20	18kgセット	グレー	49	0.306	-	125	253	2時間	16時間	16時間	7日	No.31	プロダクトタンク用防食塗料	油タンク、溶剤タンク、燃料油タンク、潤滑油タンク、食用油タンク		
エボマリン PC100 下塗	ベース:硬化剤 80:20	18kgセット	ライトグリーン	50	0.295	-	125	248	2時間	16時間	16時間	7日	No.31	プロダクトタンク用防食塗料	油タンク、溶剤タンク、燃料油タンク、潤滑油タンク、食用油タンク		
エボマリンプライマー PC	ベース:硬化剤 80:20	18kg	ピンク	42	0.137	-	50	119	2時間	12時間	12時間	7日	No.31 (洗浄等の用途として)	エボマリンPC100用ホールディングプライマー	油タンク、溶剤タンク、燃料油タンク、潤滑油タンク、食用油タンク		
フレークガードプライマー	ベース:硬化剤 10:1	22kgセット	グレー	42	0.12	-	20	48	20分	2時間	10時間	-	No.17	ガラスフレーク用ホールディングプライマー	外板、デッキ、ホールド		
フレークガード No.3000S	ベース:硬化剤 85:15	18kgセット	赤さび、グレー	91	0.335	-	250	275	5時間	16時間	16時間	3日	No.17	耐摩耗性塗料	外板、デッキ、ホールド		
フレークガード No.3000W	ベース:硬化剤 85:15	18kgセット	赤さび、グレー	91	0.335	-	250	275	3時間	12時間	12時間	3日	No.17	耐摩耗性塗料	外板、デッキ、ホールド		
ノンスキッドデッキ 滑止め標準砂	-	10kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	骨材	デッキ、カーホールド		

4. 漁船・小型船・プレジャーボート用塗料

製品名	混合比 (重量比)	容量	色	V/Sol	理論塗布量		理論塗布量		膜厚		乾燥時間		塗装間隔		適用シナー	用途	適用部位
					(Kg/m ²)	MIN	MAX	DRY	WET	指触	硬化	MIN	MAX				
タカタ クオンタム 漁船用	-	20kg	レッド	41	0.304	0.304 ~ 0.405	75	183	10分	30分	4時間	-	No.16	外洋・内航海域用防汚塗料	外板船底		
SEA MX-2000BT	-	20kg	ホワイト	40	0.362	-	100	250	15分	1時間	5時間	-	No.16	船舶用防汚塗料	外板水線		
プラドールZ	-	20kg 4kg 2kg	レッド、ブルー、 ブラック	44	0.141	-	40	90	30分	3時間	4時間	-	No.16	漁船用・プレジャーボート用防汚塗料	外板船底		
ニュープラドール	-	4kg (一部20kg)	レッド、ブルー、 ブラック、グリーン	43	0.166	-	40	92	30分	3時間	4時間	-	No.16	漁船用・プレジャーボート用防汚塗料	外板船底		
新スリーエル FRP	-	20kg 4kg	レッド、ブルー、 ブラウン	50	0.149	-	40	80	30分	3時間	4時間	-	No.16	漁船用・プレジャーボート用防汚塗料	外板船底		
宝船TYPE2	-	20kg 4kg	レッド、ブルー、ホワイ ト、 ブラック、グリーン	40	0.15	-	50	125	15分	1時間	5時間	-	No.16	防汚塗料（加水分解形）	外板船底		
スーパークルーズ 01	-	2.4L	レッド、ブルー、 ブラック	44	0.107	-	50	113	30分	3時間	4時間	-	No.16	防汚塗料（加水分解形）	外板船底		
FRP用 下塗	ベース：硬化剤 80:20	4kgセット 2kgセット	白	46	0.113	-	40	87	10分	1時間	12時間	-	No.17	FRP用下塗塗料	FRP船		
アクリックFRP	-	2kg 4kg	ホワイト、ブラック、 ブラウン、グリーン、 各色	42~52	0.13	-	30	75	10分	1時間	2時間	6ヶ月	No.7	FRP船用上塗塗料	デッキ、外舷等		

5. 各種機能性塗料

【耐熱塗料】

製品名	混合比 (重量比)	容量	色	V/Sol	理論塗布量		理論塗布量		膜厚		乾燥時間		塗装間隔		適用シナー	用途	適用部位
					(Kg/m ²)	MIN	MAX	DRY	WET	指触	硬化	MIN	MAX				
プラチナイト R	-	16L 4L 1L	シルバー	7	0.041	-	20	43	1時間	3時間	16時間	7日	No.2	耐熱塗料	ファンネル、ダクト、 エンジンルーム、デッキ、 上構、居住区		
テルモ300M シルバー	-	16kg 4kg	シルバー	28	0.074	-	20	72	20分	4時間	4時間	7日	No.16	耐熱塗料	ファンネル、ダクト、 エンジンルーム		
テルモ600M シルバー	-	16kg 4kg	シルバー	23	0.09	-	20	88	30分	4時間	4時間	7日	No.16	耐熱塗料	ファンネル、ダクト、 エンジンルーム		

【非鉄金属（亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス、黄銅）面用塗料】

製品名	混合比 (重量比)	容量	色	V/Sol	理論塗布量		理論塗布量		膜厚		乾燥時間		塗装間隔		適用シナー	用途	適用部位
					(Kg/m ²)	MIN	MAX	DRY	WET	指触	硬化	MIN	MAX				
エボマリン GX	ベース：硬化剤 9:1	18kgセット	白、赤さび、 淡彩色	43	0.19	-	60	138	1時間	16時間	16時間	10日	No.17	亜鉛メッキ鋼板用プライマー	デッキ、上構		

【プロペラ用防汚システム】

製品名	混合比 (重量比)	容量	色	V/Sol	理論塗布量		理論塗布量		膜厚		乾燥時間		塗装間隔		適用シナー	用途	適用部位
					(Kg/m ²)	MIN	MAX	DRY	WET	指触	硬化	MIN	MAX				
ペレボトムプロペラ用 タイプ2	-	1.5kg 0.2kg (上塗のみ1kg)	上塗:黄色 下塗:クリヤー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	漁船・内航用防汚塗料	プロペラ、シャフト

6. 高機能塗料

【遮熱塗料】

製品名	混合比 (重量比)	容量	色	V/Sol	理論塗布量		理論塗布量		膜厚		乾燥時間		塗装間隔		適用シナー	用途	適用部位
					(Kg/m ²)	MIN	MAX	DRY	WET	指触	硬化	MIN	MAX				
ヒートリフレックス(U)	ベース:硬化剤 85:15	16kgセット	グレー、ダークグリーン	42	0.116	-	40	96	1時間	10時間	16時間	-	No.10	遮熱タイプ上塗塗料	上構外部、デッキなど		
ヒートリフレックス(U) 中塗	ベース:硬化剤 85:15	16kgセット	白	42	0.116	-	40	96	1時間	10時間	16時間	10日	No.10	遮熱タイプ中塗塗料	上構外部、デッキなど		
ヒートリフレックス(U) 下塗	ベース:硬化剤 7:1	20kgセット	グレー	64	0.306	-	150	233	2時間	10時間	16時間	7日	No.17	防食塗料	上構外部、デッキなど		
ヒートリフレックス(UM)	ベース:硬化剤 6:1	16kgセット	グレー、ダークグリーン	36	0.09	-	30	84	20分	1時間	4時間	7日	No.2	遮熱タイプ上塗塗料	上構外部、デッキなど		
ヒートリフレックス(UM) 中塗	ベース:硬化剤 10:1	18kgセット	白	43	0.09	-	30	70	20分	1時間	4時間	10日	No.2	遮熱タイプ中塗塗料	上構外部、デッキなど		
ヒートリフレックス(UM) 下塗	ベース:硬化剤 90:10	18kgセット	白、グレー	50	0.25	-	100	200	1.5時間	5時間	8時間	7日	No.2	防食塗料	上構外部、デッキなど		

7. 漁網防汚剤

【定置網用】

製品名	容量	色	V/Sol	適用シンナー	タイプ	用途	備考
ニュータイリョウ No.100T	150kg 15kg	クリヤー	0.93	ニュータイリョウシンナー	窒素硫黄系クリヤー型	定置網用	全漁連安全確認漁網防汚剤認定品
ニュータイリョウ No.200B	150kg	ブラック、オレンジ、クリーム	-	ニュータイリョウシンナー	ポリカーバメート系沈殿型	定置網用	
ニュータイリョウ No.200T	150kg	ブラック、オレンジ、カッチ	-	ニュータイリョウシンナー	ポリカーバメート系沈殿型	定置網用	
ニュータイリョウ No.200HP	150kg	ブラック、オレンジ、クリーム	-	ニュータイリョウシンナー	ポリカーバメート系沈殿型	定置網用	
ニュータイリョウ No.1500T 定置	150kg 15kg	クリヤー	-	ニュータイリョウシンナー	ホウ素系クリヤー型	定置網用	
ニュータイリョウ 一網打尽	150kg 15kg	ブラック、オレンジ	-	ニュータイリョウシンナー	ポリカーバメート系沈殿型	定置網用	

【魚類養殖用】

製品名	容量	色	V/Sol	適用シンナー	タイプ	用途	備考
ニュータイリョウ No.550	170kg 17kg	(ブラウン系)	1.05	ニュータイリョウシンナー	銅系沈殿型	魚類養殖用	全漁連安全確認漁網防汚剤認定品
ニュータイリョウ No.750	150kg 15kg	ブルー、クリヤー	-	ニュータイリョウシンナー	ホウ素系クリヤー型	魚類養殖用	
ニュータイリョウ No.1500養殖	150kg 15kg	ブルー	-	ニュータイリョウシンナー	ホウ素系クリヤー型	魚類養殖用	