



関西ペイントマリン

レタン6000

分類No. N09001

#### 製品説明

二液型ウレタン上塗り塗料で速乾性で高光沢な塗膜を形成します。長期の光沢保持率に優れます。

#### 系統

ウレタン系塗料

#### 用途

上塗塗料

#### 適用部位

外舷、デッキ、上構

### 製品情報

色調 白、黒、赤さび、各色

光沢 艶有り

Volume Solid (%) 理論値 42

取得認定 SOLAS(IMO FTP Part2/Part5(防火・難燃性) NK, MED(BV)

混合比率 (ペース:硬化剤=85:15重量比)

内容量 (荷姿) 16kgセット (13.6kg・2.4kg)

荷姿形態 2液形

適合下塗 エポマリンAC(M), エポマリンAC(M) HS、等

適合上塗 -

## 使用方法

### 推奨素地調整

【旧塗膜への適用】①塗装面の下地塗膜または旧塗膜を高圧清水等で洗浄し、ゴミ、ホコリ等を除去。  
②高圧清水洗浄で除去出来ない付着物、チョーキング層は、マジックロン等を使用して物理的に除去。

適用シンナー シンナーNo\_ 10

希釈率\_推奨値 0—20%（外割り）

塗装方法 エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。

推奨エアレスチップ 163T-615

推奨二次圧 10—15MPa

## 推奨膜厚

乾燥膜厚	30	(	-	$\mu\text{m}$ )
ウェット膜厚	72	(	-	$\mu\text{m}$ )
理論塗付量	0.087	(	-	$\text{kg}/\text{m}^2$ )

### 乾燥硬化時間 (推奨膜厚適用時)

(塗装間隔は同種塗料の場合)

5°C 10°C 20°C 30°C

可使時間(時間)	8	6	5	3
指触乾燥時間(時間)	2	1.5	1	1
硬化乾燥時間(時間)	16	12	10	6
注水可能時間(時間)	-	-	-	-
最小塗装間隔(時間)	24	20	16	10
最大塗装間隔(日)	-	-	-	-
完全硬化時間(日)	-	-	-	-

## その他

有効期限 主剤:24ヶ月／硬化剤:12ヶ月(屋内貯蔵)

主剤引火点(°C) 25.6 硬化剤引火点(°C) 5

### 安全・取り扱い注意事項

- ①取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
- ②蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意下さい。
- ③皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹼を使用し充分な水で洗い落として下さい。
- ④目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ⑤詳しくは、SDSをご参照下さい。

### 備考

- ①混合比を正確に、良く攪拌してご使用下さい。
- ②硬化剤が湿気(水分)と反応すると性能が低下します。
- ③極端な厚塗りにより発泡する可能性があります。
- ④理論塗付量はISO3233:1998から算出しております。
- ⑤本データシートは白を代表色として作成しています。

### 免責事項

- ①上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。
- ②製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。
- ③上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合が御座います。宜しくご了承下さい。