



関西ペイントマリン

SDマリンBTD

分類No. N11030

**製品説明**

一液型アルキッド上塗り塗料です。光沢のある仕上がり感に優れた塗膜を形成します。

**系統**

アルキド・油性系塗料

**用途**

上塗塗料

**適用部位**

上構、居住区

**製品情報**

色調 白、黒、赤さび、グリーン、各色

光沢 艶有り

Volume Solid (%) 理論値 51

取得認定 SOLAS(IMO FTP Part2/Part5(防火・難燃性)NK and JG and MED(BV)),  
FDA

混合比率 -

内容量 (荷姿) 20kg、一部18kg

荷姿形態 既調合

適合下塗 SDマリンビルドプライマー

適合上塗 -

## 使用方法

### 推奨素地調整

【旧塗膜への適用】①塗装面の下地塗膜または旧塗膜を高圧清水等で洗浄し、ゴミ、ホコリ等を除去。  
 ②高圧清水洗浄で除去出来ない付着物、チョーキング層は、マジックロン等を使用して物理的に除去。

適用シンナー シンナーNo. 2

希釈率\_推奨値 0-3% (外割り)

塗装方法 エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。

推奨エアレスチップ 163T-619/621

推奨二次圧 10-15MPa

## 推奨膜厚

乾燥膜厚	35	(	-	$\mu\text{m}$ )
ウェット膜厚	69	(	-	$\mu\text{m}$ )
理論塗付量	0.085	(	-	$\text{kg}/\text{m}^2$ )

乾燥硬化時間  
(推奨膜厚適用時) (塗装間隔は同種塗料の場合)

	5°C	10°C	20°C	30°C
--	-----	------	------	------

### 可使時間(時間)

指触乾燥時間(時間)	4	4	2	2
硬化乾燥時間(時間)	20	12	8	6
最小塗装間隔(時間)	24	20	15	12
最大塗装間隔(日)	-	-	-	-
完全硬化時間(日)	-	-	-	-

## その他

有効期限 24ヶ月(屋内貯蔵)

引火点(°C) 42.5

### 安全・取り扱い注意事項

- ①取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
- ②蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意下さい。
- ③皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹼を使用し充分な水で洗い落として下さい。
- ④目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ⑤詳しくは、SDSをご参照下さい。

### 備考

- ①開缶後、缶底から十分に攪拌し中身を均一にしてからご使用ください。
- ②塗装後も十分な通風・換気を行って塗膜を乾燥させてください。
- ③室内暗所に塗装された場合、白・淡彩は黄変することがあります。
- ④理論塗付量はISO3233:1998から算出しております。
- ⑤本データシートは白を代表色として作成しています。

### 免責事項

- ①上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。
- ②製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。
- ③上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合が御座います。宜しくご了承下さい。