



関西ペイントマリン

プラチナイト R

分類No. N11050

**製品説明**

一液形の耐熱塗料です。シルバー色の仕上がり感が得られます。耐熱性に優れています(120°C以下)。

**系統**

特殊合成樹脂系塗料

**用途**

耐熱塗料

**適用部位**

ファンネル、ダクト、エンジンルーム、デッキ、上構、居住区

**製品情報**

色調 シルバー

光沢 半艶

Volume Solid (%) 理論値 47

取得認定 0

混合比率 -

内容量 (荷姿) 16L・4L・1L

荷姿形態 既調合

適合下塗 -

適合上塗 -

## 使用方法

### 推奨素地調整

鋼板面: グレード Sa2 (ISO 8501-1:1988) 以上。  
 ショッププライマー面: スイープラスト処理、高圧水洗浄又は同等の方法によりクリーニングすること。  
 部分補修ではST3 も可。

### 適用シンナー

シンナーNo\_ 2

### 希釈率\_推奨値

0—10% (外割り)

### 塗装方法

エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。

推奨エアレスチップ 163T-517/621

推奨二次圧 10—15MPa

## 推奨膜厚

乾燥膜厚	20	(	—	$\mu\text{m}$ )
ウェット膜厚	43	(	—	$\mu\text{m}$ )
理論塗付量	0.041	(	—	$\text{kg}/\text{m}^2$ )

### 乾燥硬化時間 (推奨膜厚適用時)

(塗装間隔は同種塗料の場合)

	5°C	10°C	20°C	30°C
--	-----	------	------	------

### 可使時間(時間)

指触乾燥時間(時間)	2	2	1	1
硬化乾燥時間(時間)	6	5	3	2
最小塗装間隔(時間)	32	28	16	12
最大塗装間隔(日)	7日	7日	7日	7日
完全硬化時間(日)	—	—	—	—

## その他

有効期限 12ヶ月(屋内貯蔵)

引火点(°C) 44

### 安全・取り扱い注意事項

- ①取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
- ②蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意下さい。
- ③皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹼を使用し充分な水で洗い落として下さい。
- ④目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ⑤詳しくは、SDSをご参照下さい。

備考 ①理論塗付量はISO3233:1998から算出しております。

免責事項 ①上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。  
②製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。  
③上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合が御座います。宜しくご了承下さい。